



# PAVISUGHER

## Granulato di sughero naturale

### DESCRIZIONE

Esente da impurità, da utilizzarsi per l'isolamento tecnico, l'alleggerimento ed il riempimento di intercapedini, nei sottotetti, ecc...

### DOSAGGIO

Sughero mc 0,25 = kg 300 cemento 325, mescolare bene e aggiungere acqua in quantità non eccessiva (poca).  
Confezione di sacchi di polietilene della capacità di mc. 0,25 cad. in sacchi di polietilene dalla capacità di mc. 0,125 cad. (mc. 1 = otto sacchi).  
Vengono consegnati su bancali contenenti ciascuno n° 30 sacchi da 0,125.

### CALCESTRUZZO ISOLANTE DI PAVISUGHER

Granulato di sughero (PAVISUGHER) impastato col cemento.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Massetto di cm. 6 miscelato con cemento.  
Peso specifico del sughero al Mc kg 85/90 circa.  
Peso specifico del sughero messo in opera kg 300 circa.  
Resistenza alla compressione kg 25 cm<sup>2</sup>.

### APPLICAZIONI

- Sottofondi
- Isolamento di sottotetti
- Isolamento su solai e tetti in pendenza
- Isolamento di coperture piane
- Riempimenti ed alleggerimenti termoisolanti

